

PARED ADRIATICO AGUAMARINA



20.5x20.5



EL COLOR PRESENTADO EN LA FOTOGRAFIA ES UNA APROXIMACION AL COLOR REAL
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.



TRÁFICO / Traffic PAREDES / WALLS

USO Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos.
USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistance and scratch) them do not are suitable for use in floor.

COLECCIÓN: INTRO 2012

REFERENCIA / Reference	201103181
ESTILO / Style	Moderno / Modern
COLOR / Color	AGUAMARINA\NAVY
 ACABADO / Finish	Brillante / Glossy
 ASPECTO	CU / Piezas diseño unico
 m² POR CAJA	2
Sq. ft approx	21.7
 UNIDADES / Pieces	48
 PESO BRUTO CAJA kg (aprox)	24.70
Weight lb (approx)	54.3
 ESPESOR NOMINAL / Nominal thickness	6.1 ± 0.3
 CAJAS POR ESTIBA / Cartons per pallet	60
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	o
V. O. C.	

CALIDAD CORONA, GARANTÍA 10 AÑOS
CORONA quality guaranteed YEARS

MAYOR INFORMACION DE LA GARANTIA EN: www.corona.com.co



CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

Superficie BRILLANTE que embellece los espacios generando una mayor sensación de claridad e higiene.

Fuentes de Materia Prima Responsables:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Corona-Sostenible-Home>

PARED ADRIATICO AGUAMARINA

20.5x20.5

8x8

corona

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO / Test	ESPECIFICACION / Specification	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA / Corona
Technical Characteristics			NTC 919 / ISO 13006	Average lot measurements
	ANCHO Y LARGO	NTC 4321 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación;	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta
	Lenght and Width	ISO 10545 - 2	hasta máximo 5 mm	máximo 5 mm
	CURVATURA CENTRAL	NTC 4321 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Central Curvature	ISO 10545 - 2	de fabricación	
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	NTC 4321 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de
	Surface Flatness	ISO 10545 - 2	de fabricación	fabricación
	CURVATURA DEL LADO	NTC 4321 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de
	Edge Curvature	ISO 10545 - 2	de fabricación	fabricación
	ORTOGONALIDAD	NTC 4321 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de
	Warpage	ISO 10545 - 2	de fabricación	fabricación
	DEFECTOS SUPERFICIALES	NTC 4321 - 2	Mínimo 95% libre de defectos /	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95%
	Surface Defects	ISO 10545 - 2	Minimum 95% without deffects	without deffects
	ABSORCIÓN DE AGUA	NTC 4321 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
	Water Absorption	ISO 10545 - 3		
	RESISTENCIA A LA ROTURA	NTC 4321 - 4	Mínimo 500 N / Minimum 500 N	Mínimo 600 N / Minimum 600 N
	Breaking Strenght	ISO 10545 - 4		
	MODULO DE ROTURA	NTC 4321 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo	Mínimo 22 N/mm2 / Minimum 22 N/mm2
	Modulus of rupture	ISO 10545 - 4	individual 16 N/mm2, Minimum 18	
			N/mm2	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NTC 4321 - 7	No Aplica / Not Applicable	No Aplica / Not Applicable
	Abrasion Resistance	ISO 10545 - 7		
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO	NTC 4321 - 17	No aplica / Not applicable	No aplica / Not applicable
	Dynamic coefficient of friction	ISO 10545 - 17		
	RESISTENCIA AL MANCHADO	NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Clase 5 / Class 5
	Resistance to staining	ISO 10545 - 14		
	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CASEROS Y SALES EMPLEADAS EN	NTC 4321 - 13	Mínimo clase GB / Minimum GB class	Mínimo Clase GA / Minimun GA Class
	PISCINAS	ISO 10545 - 13		
	Resistance to household chemicals and swimming pool salts			
	Resistencia al choque térmico	NTC 4321-9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to	Mínimo clase GLA/ Minimum GLA class
	Thermal Shock Resistance	ISO 10545-9	state classification	
DESCARGAR LAS RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN EN:		http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Instructivo-de-instalacion?isPreview=true		
CERTIFICADO DE FABRICACION REGIONAL		Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid, Cundinamarca		
Place Of Manufacture				

